

## PRÁŠKY S OBSAHEM INHIBITORU KOROZE VpCI

# VpCI<sup>®</sup> 307, VpCI<sup>®</sup> 309

## Práškový inhibitor koroze pro ochranu různých druhů kovů

### POPIS VÝROBKU

VpCI<sup>®</sup> 307 a VpCI<sup>®</sup> 309 jsou práškové inhibitory koroze v plynné fázi, které chrání kovy, kovové systémy se složitým vnitřním uspořádáním nebo s těžko přístupnými vnitřními plochami proti korozi.

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- ✓ Poskytuje ochranu po dobu 24 měsíců
- ✓ Neobsahuje silikony, fosfáty, nitráty nebo těžké kovy
- ✓ Ošetřený výrobek není nutno po doručení zákazníkovi čistit, pokud je potřeba stačí použít tlaku vzduchu
- ✓ Mechanické vlastnosti výrobku nejsou ovlivněny
- ✓ Není potřeba výměna po dobu 24 měsíců

### DALŠÍ VLASTNOSTI

VpCI <sup>®</sup> 307	
pH	6,0 – 7,0 (1% vodný roztok)
Skupenství	prášek
Barva	téměř bílé krystaly
Zvláštní značení	žádné
Rozpustnost	1% ve vodě

VpCI <sup>®</sup> 309	
pH	6,4-7,6 (1% vodní roztok)
Skupenství	prášek
Zvláštní značení	žádné
Rozpustnost	10% ve vodě

### VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ:

VpCI <sup>®</sup> 309	VpCI <sup>®</sup> 307
✓ Uhlíková ocel	✓ Uhlíková ocel
✓ Nerez ocel	✓ Nerez ocel
✓	✓ Měď
✓	✓ Mosaz
	✓ Hliník

### ROZSAH POUŽITÍ

- ✓ Prášek poskytuje suchou ochranu vnitřních dutin a prázdných prostor. Tyto prostory musí být po aplikaci prášku vzduchotěsně uzavřeny.
- ✓ Vhodné pro chráněné i nechráněné skladování (pokud jsou vnitřní ošetřené prostory zakryty).
- ✓ Trubkovicové svazky, potrubní systémy a nádoby
- ✓ Vnitřní prostory kompresorů, turbín, motorů, nádrží, boilerů, výměníků tepla
- ✓ Suché odstavení uzavřených chladících systémů
- ✓ Ochrana zařízení po ukončení tlakových zkoušek
- ✓ Ochrana částí, jednotlivých komponentů a celých soustrojí během přepravy a skladování

### ZPŮSOB APLIKACE

Aplikujte prášek rozprašováním, mlžením. Po aplikaci jednoduše uzavřete, zaslepte nebo ucpěte vnitřní dutiny a prázdné prostory. Mlžení dosáhnete při použití nízkotlaké hadice a otryskávací nádoby. Je možno použít i velké, konvenční otryskávací systémy. Aplikace prášku při běžných klimatických podmínkách: Použijte 8,4 gramu CORTEC VpCI-307 a VpCI-309 na 28 litrů (300-500g/m<sup>3</sup>) uzavřeného prostoru. Dávkování

může být zvýšeno v případě náročnějších klimatických podmínek.

### ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ

V případě potřeby je možno nanesený prášek odstranit tlakem vzduchu nebo proudem vody.

## BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkty se dodávají ve 2,27 kg; 22,7 kg; 45,4 kg zpevněných sudech. Skladujte v uzavřeném kontejneru v suchém skladu, chraňte před přímým

slunečním svitem, teplota nesmí překročit 66°C. V případě zachování těchto pravidel skladování je expirační doba 24 měsíců

### Pouze pro průmyslové použití

### Chraňte před dětmi

### Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

### Nevhodné pro vnitřní použití

### Více informací najdete na bezpečnostním listu

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com  
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.  
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876  
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862  
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice  
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503  
email: info@Tart.cz  
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000