



Vysoce účinné VpCI nátěry

VpCI™-388, dočasný ochranný nátěr



POPIS PRODUKTU

VpCI-388 je dočasný, snadno odstranitelný nátěr, který zanechá na povrchu pevný suchý film. VpCI-388 může být snadno odstraněn alkalickými čistidly, jakým je např. Cortec VpCI-414.

VpCI-388 je vynikající volba pro dlouhodobou ochranu proti korozi při vnitřním skladování (až 36 měsíců*) nebo prostředek ke krátkodobému venkovnímu skladování. Doporučená tloušťka zaschlého nátěru je 50 mikronů.

*závisí na okolních podmínkách a tloušťce nátěru

VLASTNOSTI

- ✓ dostupný i v barevných odstínech
- ✓ vytvoří nelepivý suchý povrch
- ✓ po uschnutí vytvoří transparentní matný film
- ✓ šetrný k životnímu prostředí
- ✓ vyhovuje normě NSN 8030 - 01 - 481-8898

POUŽITÍ

- dlouhodobé skladování dílů
- přepravní nátěr objemných celků
- dodatečná ochrana barvou natřených povrchů

APLIKACE

Produktová příprava:

Produkt by měl být před použitím promíchán. Pro aplikaci postříkem může být zředěný vodou. Je-li ředěný vodou, měl by být míchán po dobu 5 min.

Aplikace produktu:

Produkt může být aplikovaný postříkem, ponorem, natíráním nebo válečkováním. Nátěr tl. 150 mikronů vytvoří po zaschnutí film o tloušťce 50 mikronů.

Čištění:

Pro čištění nezaschlého produktu z nástrojů stačí použít mýdlo a vodu. V případě, že VpCI-388 zaschne, lze použít vodu ředitelný alkalický prostředek CORTEC VpCI-414

TYPICKÉ VLASTNOSTI

vzhled	slabě bílá viskózní kapalina
povrch	vytváří pevný suchý film
obsah netěkavých látek	32 - 40%
pH	9.4 - 10.0
teoretická vydatnost	15 - 17 m ² / 25 mikronů
hustota	0.98 - 1.01 kg/l
viskozita	8,000 - 15,000 cps
VOC	37 g/l
zaschlý na dotyk	5- 30 minut
suchý pro použití	4 - 6 hodin
odolnost nátěru proti solné mlze	- 100 hodin
odolnosti nátěru proti zvlhnutí	- 150 hodin

BALENÍ

Produkt VpCI-388 je dostupný v 19l nádobách a 208l sudech. Skladujte tak, aby nedošlo k promrznutí produktu.

Doporučená skladovací doba je 12 měsíců při 24°C.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní užití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests. Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.
No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR : TART, s.r.o.
Identifikace : IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u : rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem : Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel. : 548 210 500, fax: 548 210 503
email : info@Tart.cz
www : www.Tart.cz


ISO 9001 : 2000